











Beschreibung

über zwey falsche kremnitzer Dukaten.

Von diesen beiden falschen kremnitzer Dukaten hat der eine auf der Vorderseite das Brustbild Kaiser Ferdinands des Dritten, der andere der Kaiserin Maria Theresia, beide in hungarischer Krönungstracht, mit den Münzbuchstaben K. B. auf der Rückseite haben beide das Bild der Mutter Gottes mit dem Kinde, und dem darunter angebrachten hungarischen Wappen, ersterer die Jahrzahl 1651. letzterer 1742. Die Unterscheidungszeichen dieser beiden gegossenen falschen Dukaten, zwischen ächten dieser Gattung sind

1tens Das stumpfe Gepräge und Buchstaben.

2tens Da ersterer um 22, letzterer um 28 Dukatengräne zu leicht, und

3tens Die Rollierung statt des bei ächten angebrachten ununterbrochen fortlaufenden Laubwerkes, aus blossen mit freyer Hand, und in ungleicher Entfernung eingefeilten Strichen bestehet.

4tens Verrathen sie sich durch ihre hochgelbe Vergoldung, und wenn sie auch nur einige Zeit im Umlaufe gewesen,

5tens Dadurch, weil sie von innen aus einer Komposizion von Weißkupfer bestehen, welche den dumpfen Klang verursachet, und durch die hie und dort durchscheinende Kupferflecke; übrigens beträgt die Vergoldung bei ersterem den Werth von 10, bei letzterm aber von 4 1/2 kr.

Krakau den 29. September 1798.

Johann Nepomuk Lytroff,
k. k. Hauptmünzamts-Werkmeister.

Joseph Bertram,
k. k. Hauptmünzamts-Praktikant.

OPISANIE

Dwòch fałſzywych dukatòw Kremnickich.

Z tych obydwóch fałszywych dukatów kremnickich ma ieden na przedniey ſtronie biust Ceſarza Ferdynanda Trzeciego, drugi Ceſarzowey Maryi Teresy, obydwa w ſtroiu węgierskim Koronacyi, z literami menniczemi K. B. na tylney ſtronie maią obydwa obraz Matki Boskiey z dzieciątkiem Jezus, i na ſpodzie wyrażonym herbem węgierskim, pierwszy pod liczbą roku 1651. drugi 1742. Znaki różniące tych obydwóch lanych dukatów fałszywych są naſtępne:

Po 1^{sze} Tępa cecha i litery,

Po 2^{gie} Pierwszy o 22 a drugi o 28 ziarn dukatowych lekszy, i

Po 3^{cie} Obrączka zamiast nieprzerwanie krążącego wianka, iako w prawdziwych dukatach, tylko z Krések wolną ręką w nierówney odległości wypiłowanych składa się.

Po 4te Wydaią się przez ſwoią wysoko żółtą pozłotę, chociażby nieiaki czas tylko kursowali, a to

Po 5te Dla tego, ponieważ we wnątrz z kompozycyi miedzi białey są złożone, która głuchy dzwięk, i tu i owdzie przeglądaiące skazy miedziane ſprawia; z resztą wynosi pozłota pierwszego 10. a drugiego 4 1/2 krayc. wartości.

w Krakowie na dniu 29^{ym} Września 1798.

Jan Nep. Lytroff,
Ceſ. Król. Werkmiſtrz głów. urzęd mennicz.

Józef Bertram,
Ceſ. Król. Praktykant głów. urzęd. mennicz.

